

QUICK BOND SÄTTLIM

Sättlim för fastsättning av värmekabel i takavvattningsanläggningar i hängrännor eller rännalar.

Art.nr

10 55 27



Klass enligt ISO 11600	F 25 HM
Lukt	Ingen
Densitet	1,57 g/ml
Skinnbildning (23°C & 50% RH)	10-15 min
Livsmedelsgodkänd	Nej
Härdningshastighet/dygn	3 mm
Nedsjunkning	0
Appliceringsstemperatur	+5°C – +40°C
Temperaturrestans	–40°C – +100°C
Tillf. Temp tålighet	ca. +180°C
Frostresistens	–15°C under transp
Hårdhet (Shore A)	55
Dragstyrka 100% (kgf/cm ²) *	14,18 kgf/cm ²
Max Dragstyrka (kgf/cm ²) *	22,44 kgf/cm ²
Brott töjning	335%
Fogrörelse	25%
Övermålningsbar	Ja
UV-Motstånd	Mycket god
Lagringstid (torrt +5°C - +25°C)	24 mån
Mängd per förp.	290 ml
Färger	Svart

* = kgf/cm² = Kilogram-kraft per kvadratcentimeter

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se